

Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termalica

Tabela: Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termalica zgodnie z normą PN-EN 772-1.

Odmiana	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]
TERMALICA 300	1,5
TERMALICA 350	2,0
TERMALICA 400	2,0
TERMALICA 500	3,0
TERMALICA 600	3,0
	4,0
TERMALICA 700	5,0